



ПВХ-смола эмульсионная Р 450

XINJIANG ZHONGTAI

<i>Свойства</i>	Р450
Внешний вид	Белый порошок
Степень полимеризации	1150-900
К (константа Фикентчера)	-
Содержание летучих веществ, %	Макс. 0.4
Белизна	82
РН	8.0 мин.
Вязкость по Брукфильду Па*с	3.0-7.0

