



ПВХ-смола эмульсионная Р 440

XINJIANG ZHONGTAI

<i>Свойства</i>	Р440
Внешний вид	Белый порошок
Степень полимеризации	1650-1300
К (константа Фикентчера)	-
Содержание летучих веществ, %	Макс. 0.5
Белизна	80
Содержание хлорэтилена мкг/г	-
Вязкость по Брукфильду Па*с	4.0

