



Вспененный полистирол EPS-F200

Характеристики марки:

Трудногорючая

Применение: изоляционные материалы плотностью плотность 10-18 кг/м³ и толщиной 10 мм и более.

Свойства	Ед. измерения	Значение
Размер частиц, мм диаметр	мм	0.9-1.3
Вспенивающий агент - пентан	%	>5.6
Содержание остаточного мономера (стирола)	ppm	< 1000
Влагосодержание	%	менее 1
Хлорфторуглероды содержание		-
Класс горючести	DIN4102	B2
Плотность	кг/м ³	10-18

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель **Persian Gulf Polymer** рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.