



## SBS LG 520S

**Описание:** линейная структура

**Применение:** дорожное строительство, модификация пластиков, компаундирование, кровельные материалы, клеи

Свойства	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность	D792	г/см <sup>3</sup>	0,94
Показатель текучести расплава	D1238	г/ 10 мин	< 1
Содержание стирола	D5775	%	27.5-29.5
Вязкость раствора, 25 % толуола при 25 °C	LG тест	Па·с	10.5-11.9
Твердость	D2240	Шор А	60-70
Содержание летучих веществ	D1416	%	Макс. 0.6
Индекс желтизны	D1925	-	Макс. 6

Примечание. Показатели предназначены только для выбора материала. Данные значения не должны интерпретироваться и использоваться, как технические требования.

