

N145-LD

Характеристики марки:

Литье, высокотекучая, химически стойкая марка

Свойства	Стандарт	Условия испытания	Ед. измерения	Значение
Физические свойства				
Плотность	ASTM D792		-	1,41
Коэффициент трения	ASTM D1894	Динамический Статический	-	0,16 0,12
Прочность на истирание	ASTM D1044	17 циклов, 1000грамм	мг/1000 циклов	14
Твердость по Роквеллу	ASTM D785		Шкала R	82
Усадка при формовании	ASTM D955		%	1.8-2.1
Механические свойства				
Напряжение при растяжении	ASTM D638		кг/см ²	635
Относительное удлинение	ASTM D638		%	50
Прочность на изгиб	ASTM D790		кг/см ²	950
Модуль упругости при изгибе	ASTM D790		кг/см ²	27,000
Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом)	ASTM D256		кг см/см	5.5
Температурные свойства				
Показатель текучести расплава	ASTM D1238	190 °C/2,16 кг	г/10 мин	45
Температура тепловой деформации 18,6 кг/см ² 4,6 кг/см ²	ASTM D648		°C	110 160

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LG Chem. рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

