



## Присадка адгезионная для дорожных битумов «ДОРОС-АП»

ТУ 0257-002-33452160-2005

Наименование показателей	Норма ТУ
Внешний вид	Вязкая жидкость коричневого цвета
Кислотное число, мг КОН/г, не более	25
Температура каплепадения, °С, не выше	40
Сцепление битума с гранитом *	Выдерживает испытание по контрольному образцу №1

\*Примечание. Количество присадки может меняться от 0,3 до 1,5 % и зависит от качества битума и природы минерального материала.

