



SBS
Globalprene 3566
Стирол бутадиен блок сополимер

Описание

Линейный блок сополимер
Низковязкий
Высокий предел прочности

Применение

Модификация битумов
Модификация полимерных материалов
Производство адгезивов, клеев

Свойства	Метод	Ед.	Среднее значение	Значение
Содержание стирола	D 5775	%	30	29-33
Удельная плотность	D 792	г/см ³	0.93	NA
Содержание летучих веществ	D 5668	%	0.25	≤ 0.5
Зольность	D 5667	%	0.3	≤ 1.0
Показатель текучести расплава 190 C/ 5 кг	D 1238	г/10 мин	6	4-8
Твердость	D 2240	Shore A	69	≥65

Упаковка: бумажные мешки 50 фунтов

Информация, представленная в документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LCY рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталоны. Данные содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

