



Присадка адгезионная термостойкая для дорожных битумов «ДОРОС-АТ»

ТУ 0257-036-33452160-2014

Наименование показателей	Норма ТУ
Внешний вид	Вязкая жидкость коричневого цвета с кислотными свойствами
Кислотное число, мг КОН/г, не менее	200
Динамическая вязкость при 25 °С, Па•с, не более	3,5
Сцепление битума с гранитом*	Выдерживает испытание по контрольному образцу №1

*Примечание. Количество присадки может меняться от 0,15 до 0,5 % и зависит от качества битума и природы минерального материала.

