

## ЭВА SEETEC VC640

### Применение:

Производство компаундов для электрических кабелей и проводов

### Характеристики марки:

SEETEC VS640 производится по технологии ExxonMobil Chemical's

Содержание винилацетата 15 %, ПТР 6 г/10 мин

Свойство	Метод измерения	Ед.	Значение
<b>Физические</b>			
Содержание ВА	LC Method	%	15
Плотность	ASTM D1505	г/см <sup>3</sup>	0.935
Индекс текучести	Test Method	г/10мин	6
<b>Механические</b>			
Прочность при растяжении в момент разрыва	ASTM D638	Кгс/см <sup>2</sup>	208
Удлинение при разрыве	ASTM D638	%	800
Твердость по Шору D	ASTM D2240	-	40
<b>Температурные</b>			
Температура плавления	LC Method	°С	87
Температура размягчения по Вика	ASTM D1525	°С	61

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

