



PPS GAC03

Легкотекучий ненаполненный полимер, который можно использовать для экструзии и литья. Широко используется в автомобильной, оборонной, химической и текстильной промышленности, а также в электроэнергетике и в качестве строительного материала. PPS GAC03 обладает отличными изоляционными и механическими свойствами, характеризуется высокой термо-, износо- и коррозионной стойкостью.

Характеристики	Условия	Стандарт	Единицы измерения	Значения
Плотность		ISO1183	кг/м ³	1350
Белизна		GB 2913	-	не менее 80
Содержание влаги	105°C/1 ч	GB/T 6284	%	не более 0.3
Зольность	750°C/1 ч	ISO3451	%	не более 0.3
ПТР	316°C/5 кг	ISO1133	г/10 мин	250±50
Температура плавления	10°C/мин	ISO11357-1,-3	°C	280
Температура стеклования	10°C/мин	ISO11357-1,-2,-3	°C	90
Прочность на растяжение	5 мм/мин	ISO527-1, -2	МПа	не менее 64
Удлинение при растяжении		ISO527-1, -2	%	2
Прочность на изгиб	25°C	ISO178	МПа	не менее 110
Модуль изгиба	25°C	ISO178	ГПа	не менее 2.6
Ударная вязкость с надрезом по Изоду	25°C	ISO180	кДж/м ²	не менее 2

Хранение: 5 лет в прохладных и сухих условиях в заводской упаковке вдали от источников тепла, паровых труб и прямых солнечных лучей. Не хранить вместе окисляющие и пирофорные продукты.

Упаковка: по 20 кг.

ООО "ЮСИДЖИ"
21-й км Киевского шоссе,
вл.3 стр. 2, 6-й этаж
г. Москва, Россия, 108811

www.ucgrus.com
info@ucgrus.com
Tel: +7 (495) 150-33-25
Fax: +7 (495) 737-61-08

