



S CEL – 7G

Применение

Армирование асфальтового вяжущего с целью удержания его на каменном материале, предотвращая его стекание при приготовлении, транспортировании и укладке асфальтобетонных смесей. Помимо использования в ЩМА может применяться в литых, пористых, высокопористых, дренирующих асфальтобетонах.

Показатели качества добавки S CEL – 7G.

Наименование показателей	Нормативные требования
Насыпная плотность, кг/м ³	420-500
Влажность, % по массе, не более	8
Теплостойкость при температуре 220 С, % по массе, не более	7
Доля гранул размером не более 2,5 мм, % масс.	0,00-5,00
Масляная адсорбция, % масс.	630-11/00
pH баланс	7,5±1
Содержание зольного остатка, %	18-23
Содержание вяжущего вещества, %	3-5

Примечание. Показатели предназначены только для выбора материала. Данные значения не должны интерпретироваться и использоваться, как технические требования.

Дозировка.

2-4 кг/т смеси в зависимости от вязкости органического вяжущего