



SEBS УН-503

Свойства	Ед. измерения	Значение
Содержание летучих веществ	%	≥1.0
Разрушающее напряжение 300 %	МПа	≥3.0
Напряжение при растяжении	МПа	≥16.0
Относительное удлинение при растяжении	%	≥400
Остаточная деформация	%	≤50
Твердость	Шор А	70
Степень гидрогенизации	%	≥97
Вязкость в растворе толуола (10%, 25 С)	мПз	≥500

