

LUMID HI1202BW

Характеристики марки:

ПА 66, литье, ударопрочная марка

Свойства	Условия испытания	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Физические				
Плотность	23 °С	D792	-	1.07
Усадка при формовании	23 °С	D955	%	1.4~1.8
Показатель текучести расплава		D1238	г/10 мин	
Абсорбция воды		D570	%	1.1
Механические				
Напряжение при растяжении, 3,2 мм	50 мм/мин	D638	кг/см ²	470
Относительное удлинение при растяжении, 3,2 мм	50 мм/мин	D638	%	40
Прочность на изгиб, 6,4 мм	2.8 мм/мин	D790	кг/см ²	700
Модуль упругости при изгибе, 6,4 мм	2.8 мм/мин	D790	кг/см ²	18,000
Ударная вязкость образца по Изоду, 6,4 мм (с надрезом)	23 °С -30 °С	D256	кг см/см кг см/см	85
Ударная вязкость образца по Изоду, 3,2 мм (с надрезом)	23 °С -30 °С	D256	кг см/см кг см/см	
Твердость по Роквеллу	R- шкала	D785	-	110
Термические				
Температура расплава		D3418	°С	220
Температура тепловой деформация, 6,4 мм (неотпущенный образец)	18,6 кг 4,6 кг	D648	°С °С	150
Коэффициент линейного теплового расширения Течение Поперечное течение		D696	10 ⁻⁵ м/м °С 10 ⁻⁵ м/м °С	11
Воспламеняемость 0,8мм 1.6мм 2.5мм 3.2мм		UL94	Класс Класс Класс Класс Класс	
Электрические				
Поверхностное сопротивление		IEC 60093	ом	
Объемное сопротивление	23°С	D257	Ом см	1.0E+15
Сопротивление дуги	23°С	D495	сек	195
Диэлектрическая прочность 1мм	23°С	D149	Кв/мм	20
Диэлектрическая постоянная(10 ^{^6} Гц)	23°С	D150		0.8
Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные.				

