



Описание

Преимущества

- Отличная формуемость
- Высокая кристалличность

Применение

Экструзия: листы, трубы, трубочки для напитков

Свойства	Стандарт ASTM	Единица измерения	6102				
Показатель текучести расплава (230оС/2,16кг)	D1238	г/10мин	1,6				
Плотность	D792	кг/м3	0.907				
Предел прочности при растяжении	D638	кг/см2	400				
Относительное удлинение при растяжении	D638	%	7				
Относительное удлинение при разрыве	D638	%	30				
Модуль упругости при изгибе	D790	кг/см2	22 200				
Ударная вязкость по Изоду: с надрезом	D256	кг-см/см	4,0				
Температура размягчения под нагрузкой (4,6 кг/см2)	D648	оС	132	Твердость по Шору	D785	Шкала R	108

Усадка	D955	%	1,8
--------	------	---	-----

Технические характеристики

[Globalene_6102 \(.pdf, 539.78кб\)](#)

[ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem](#)