

POLIMIX BS-29 flex

Наши преимущества

Image not found or type unknown

Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;
- Доставка в любой город России и СНГ;
- Прямые поставки от производителя;

Описание

Стирол-акриловая дисперсия – эмульсия акрилового сополимера

Марка: POLIMIX BS-29 flex (Эластичная)

BS-29 flex - это стирол- акриловый сополимер, полученный эмульсионной полимеризацией

Применение

Это идеальная эластичная эмульсия, имеющая высокое свойство связующего пигмента, используемое для внутренних покрытий и красок на внешней поверхности, а также на декоративных покрытиях.

Состав

Основные Технические Показатели по TS 26620556-02: 2017

Внешний вид	Вязкая жидкость белого цвета, без комков и посторонних включений
Массовая доля сухого остатка, не менее	50±1 %
Вязкость по Брукфильду, (LDV) спиндль No-4	8000 – 12000 ср
Уровень pH	6.5 - 9.5
Минимальная температура пленкообразования	около + 5, °C
Плотность	1-1,05 гр/см³
Свойства плёнки	
Внешний вид пленки	Прозрачный
Гибкость	Хорошая-эластичная
Сопротивление стиранию	Высокое

Светостойкость	Прочная

При высыхании стирол-акриловый сополимер образует прозрачную и яркую пленку без трещин, которая обладает высокой стойкостью к воздействиям окружающей среды для использования в красках внутреннего и наружного применения, а также в минеральных штукатурках.

Поскольку при подготовке красок возможно образование пены, то следует добавлять пеногасители в количестве 0,1-0,3%. В зависимости от отношения связующего необходимо использовать 1-3 % ТЕХАНОЛ или аналогичные растворители.

Хранение

Следует хранить в оригинальной упаковке при комнатной температуре и избегать действия низких и высоких температур.ригинальной упаковке при комнатной температуре и избегать действия низких и высоких температур.

UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года!

Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России.

Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества.

Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики
POLIMIX BS-29 (pdf, 163.53кб)
ABS пластики СБС полимеры СЭБС ЭВА полимеры LG Chem