



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ОЛОА 58000 / ОЛОА 58000

Технические условия

Свойства

№	Свойства	Единицы измерения	Методы определения	Мин.	Среднее значение	Макс.
1	Кальций	%	ASTM D4951	3.87	4.21	4.55
2	Цинк	%	ASTM D4951	1.16	1.28	1.41
3	Фосфор	%	ASTM D4951	1.08	1.18	1.28
4	Молибден	ppm	ASTM D5185	1280	1430	
5	Азот	%	ASTM D5291	0.38	0.45	0.52

Физические свойства

1	Плотность, 15°C	г/см ³	ASTM D4052	0.9747	-	-
2	Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D2896	68.0	73.8	80.0
3	Температура вспышки	°C	ASTM D92	180	205	-
4	Вязкость, 100°C	мм ² /сек	ASTM D445	65.0	87.0	109
5	Внешние показатели		Зрительный	Прозрачный и светлый		