

Технические характеристики

Поликарбонат CLARNATE® A1077

Общего назначения

Общая информация

Свойства	•Средней вязкости	•UV стабилизация, добавка облегчающая съем изделий с формы
Применение	•Общего назначения	
Внешний вид	•Прозрачный	
Форма выпуска	•Гранулы	
Метод переработки	•Экструзия	

Основные характеристики

Свойства	Стандарт	Условия измерения	Ед. измерения	Значение
Физические				
ПТР	ASTM D1238	300°C/1.2 кг	г/10 мин	7
	ASTM D1238	300°C/1.2 кг	см ³ /10 мин	6.5
Усадка	ASTM D955	-	%	0.5-0.7
Влагопоглощение	ASTM D570	23°C, 24ч	%	0.2
Плотность	ASTM D792	-	г/см ³	1.2
Механические				
Прочность при разрыве	ASTM D638	50 мм/мин	МПа	72
Модуль при растяжении	ASTM D638	1 мм /мин	МПа	2300
Предел текучести	ASTM D638	50 мм/мин	МПа	65
Деформация при пределе текучести	ASTM D638	50 мм/мин	%	6
Удлинение при разрыве	ASTM D638	50 мм/мин	%	120
Прочность при изгибе	ASTM D790	2 мм/мин	МПа	96
Модуль упругости	ASTM D790	2 мм/мин	МПа	2300
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом)	ASTM D256	23°C	кДж/м ²	84
Тепловые				
Температура размягчения под нагрузкой	ASTM D648	1.82МПа; 3.2 мм	°C	129
Температура размягчения по Вика	ASTM D1525	120°C/ч ; 50 Н	°C	150
Оптические				
Мутность	ASTM D1003	3мм	%	<0.8
Светопропускание	ASTM D1003	3мм	%	89
Показатель преломления	ASTM D542	-	-	1.586
Горючесть				
	UL 94	1/2	3 мм 1.5 мм	НВ V2
Электрические				

Диэлектрическая проницаемость	IEC 60250	100 Гц	-	3.1
	IEC 60250	1МГц	-	3.0
Диэлектрические потери	IEC 60250	100 Гц	10^{-4}	5
	IEC 60250	1МГц	10^{-4}	90
Объемное сопротивление	IEC 60093	-	Ом·м	10^{14}
Поверхностное сопротивление	IEC 60093	-	Ом	10^{16}
Электрическая прочность	IEC 60243-1	1мм	кВ/мм	34
Показатель пробоя	IEC 60112	Вариант А	В	250
Параметры переработки				
Температура сушки			°С	120
Время сушки			ч	5
Температура литья			°С	290-320
Температура формы			°С	80
Скорость литья			мм/с	50

