



СЫРЬЕ ДЛЯ РТИ

ЛАТЕКСЫ

ВИНИЛПИРИДИНОВЫЙ ЛАТЕКС (VP ЛАТЕКС)

Параметр / марка	VP-15	VP latex
Содержание твердого вещества, %	40,6	40
Содержание 2-винилпиридина, %	15	15
Вязкость	40	30-60
РН	11	10-12
Плотность, г/см ³	0.98-0.99	0.98-0.99
Поверхностное натяжение	45-55	40-60
Механическая стабильность, %	<0,06	<1,0

