

EM500

Модификатор ударпрочности для инженерных пластиков

Описание

Непрозрачный, высокая ударпрочность

Применение

PC сплав (PC, PC/ABS, PC/PBT)

Свойства	Ед. изм.	Значение	Стандарт	
Внешний вид		Белый порошок		
Насыпная плотность	Aerated	г/см ³	Мин. 0.25 ASTM D1895	
Размер частиц	#10 mesh on	wt%	Макс. 3.0 ASTM D1921	
Летучие компоненты		wt%	Макс. 1.0 ISO 1625	
Примеси		Point	Макс. 3 LSY-QB-KD005	
Ударная вязкость по Изоду	23°C	1/4"	Мин. 50	ASTM D256
		1/8"	Мин. 60	
	-30°C	1/4"	Мин. 10	
		1/8"	Мин. 40	