



## Вспененный полистирол EPS-F300

### Характеристики марки:

Трудногорючая

**Применение:** изоляционные материалы плотностью 18-25 кг/м<sup>3</sup>

Свойства	Ед. измерения	Значение
Размер частиц, мм диаметр	мм	0.7-1.0
Вспенивающий агент - пентан	%	>5.3
Содержание остаточного мономера (стирола)	ppm	< 1000
Влагосодержание	%	менее 1
Хлорфторуглероды содержание		-
Класс горючести	DIN4102	B1
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	18-25

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель **Persian Gulf Polymer** рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.