



КОРА KN333G15H1

Характеристики марки:

ПА 66+СВ 15%, марка общего назначения

Применение:

автопромышленность

Свойства	Условия испытания	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Физические				
Плотность	23 °С	D792	-	1.20
Усадка при формовании	23 °С	D955	%	0.5~1.1
Показатель текучести расплава		D1238	г/10 мин	
Абсорбция воды		D570	%	1.1
Механические				
Напряжение при растяжении, 3,2 мм	5 мм/мин	D638	МПа	98
Относительное удлинение при растяжении, 3,2 мм	5 мм/мин	D638	%	-
Прочность на изгиб, 3,2 мм	5 мм/мин	D790	МПа	180
Модуль упругости при изгибе, 3,2 мм	5 мм/мин	D790	МПа	4,500
Ударная вязкость образца по Изоду, 6,4 мм (с надрезом)	23 °С -30 °С	D256	Дж/м	140
Твердость по Роквеллу	R-шкала	D785	-	116
Термические				
Температура плавления	20°С/ мин	D3418	°С	260
Температура тепловой деформации, 1,8 МПа		D648	°С	200
Коэффициент линейного теплового расширения Течение Поперечное течение		D696	10 ⁻⁴ м/м °С	-
Воспламеняемость 0, 8 мм		UL94	Класс Класс	НВ
Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.				

