



## Лицоу 1603-06

### Характеристики марки:

Подходит для литья и экструзии, сбалансированные физические свойства, теплостойкость, прозрачность, ударопрочность.

Высокая вязкость, УФ-стабилизатор , антиадгезионная смазка

Свойства	Стандарт	Значение	Ед. измерения
<b>Физические</b>			
ПТР 300°C/1,2	D1238	6	г/10 мин
Плотность	D792	1,200	кг/м <sup>3</sup>
Усадка при формовании	D955	0.005-0.007	мм/мм
Абсорбция воды 23°C, 24 часа	D570	0.15	%
Относительная влажность 50%, 23°C		0.32	%
<b>Оптические</b>			
Коэффициент преломления	D542	1.586	
Светопропускание	D1003	89	%
мутность	D1003	0.7~1.5	
<b>Термические</b>			
Температура деформации @ 264 psi (1.8 МПа), неотожженного	D648	126	°C
Температура по Вика, 50 °C/ч, 50 Н	D1525	150	°C
Коэффициент линейного температурного расширения , от -40 до 82 °C	D638	68×10 <sup>-6</sup>	мм/мм/ °C
<b>Механические</b>			
Прочность при растяжении	D638	60	МПа
Предельная прочность при растяжении	D638	56	
Удлинение при растяжении	D638	6	%
Удлинение на разрыв	D638	90	%
Модуль упругости при растяжении	D638	2.300	МПа
Эластичность при изгибе	D790	96	МПа
Модуль упругости при изгибе	D790	2,300	МПа
Ударная вязкость образца по Изоду, с надрезом, 23°C	D256	850	Дж/м

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LG Chem. рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.