



ПВХ-смола эмульсионная WP62GP (Китай)

<i>Свойства</i>	<i>WP62GP</i>
Внешний вид	Белый порошок
Степень полимеризации	-
К (константа Фикентчера)	59-65
Содержание летучих веществ, %	Макс. 0.4
Белизна	80
Содержание хлорэтилена мкг/г	5
Вязкость по Брукфильду Па*с	3000-7000

