



## SBS LG 561S

**Описание:** линейная структура, термопластичный эластомер, не наполнена маслом

**Применение:** модификация асфальта

Физические свойства	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Содержание стирола	LSY-QB-SD015 (LG Chem)	%	27.0-29.0
Плотность	ISO 2781	г/см <sup>3</sup>	0,93-0,95
Вязкость раствора, 5 % толуола при 25 °С	D445	сСт	10.3-11.7
Твердость	D2240	Шор А	58-68
Содержание летучих компонентов	D1416	%	Макс. 0.6
Индекс желтизны	D1925	-	Макс. 6
<b>Другие</b>			
Физическая форма	пористые гранулы		
Упаковка	бумажные мешки (20 кг), биг-бэги (500кг)		

Примечание. Показатели предназначены только для выбора материала. Данные значения не должны интерпретироваться и использоваться, как технические требования.

### ISO сертификация

LG Chem следует международным принципам управления качеством. Все сертификаты можно получить по запросу в LG Chem.

ISO 9001 : “Система менеджмента качества”

ISO 14001 : “Система экологического менеджмента”

ISO 50001 : “Система энергетического менеджмента”

OHSAS 18001 : “Система управления охраной труда и промышленной безопасностью”

