

LUCENE™ LC875

Полиолефиновый эластомер

Характеристика

- Универсальный термопластичный эластомер для модификации полимеров
- Автомобильный интерьер / экстерьер, подошва обуви, провода и кабель

Описание

- Lucene LC875 представляет собой этилен-1-бутен сополимер, полученный с использованием металлоценового катализатора.
- Lucene LC875 является отличным модификатором ударной прочности для пластмасс

Свойства

Свойства	Стандарт ASTM	Единица измерения	Величина
Физические			
Плотность	ASTM D1505	г/см ³	0.870
Показатель текучести расплава (190С/2,16 кг)	D1238	г/10мин	33
Вязкость по Муни (ML1+4@121 °С)	ASTM D1646	MU	1.2
Механические			
Напряжение при растяжении	D638 ³	МПа	1.4
Удлинение на разрыв	D638 ³	%	>400
Предел прочности на разрыв	D624	кН/м	14
Твердость (Шор А)	D2240	-	55
Термические			
Температура плавления	LG	С	57
Температура стеклования	LG	С	-53

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

