

Полипропилен гомополимер Globalene PT231

Преимущества:

- Отличная перерабатываемость
- Высокий ПТР

Применение:

Пищевые контейнеры, игрушки, посуда, детали бытовых приборов, тонкостенное литье под давлением

Свойства	Стандарт ASTM	Единица измерения	PT 231
Показатель текучести расплава (230 °C/2,16 кг)	D 1238	г/10 мин	26
Плотность	D 792	кг/м ³	0.904
Предел прочности при растяжении	D 638	кг/см ²	360
Относительное удлинение при растяжении	D638	%	9
Относительное удлинение при разрыве	D638	%	22
Модуль упругости при изгибе	D 790	кг/см ²	16 400
Ударная вязкость по Изоду: с надрезом	D 256	кг-см/см	2,1
Температура размягчения под нагрузкой (4,6 кг/см ²)	D648	°C	109
Твердость по Шору	D785	Шкала R	100
Усадка	D955	%	1,2

Примечание:

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

