

## Полипропилен блок сополимер

Для производства автокомпонентов и промышленных изделий

## Описание

**Topilene J842** - полипропилен блок сополимер, характеризуется высокой текучестью и сбалансированными физико-механическими свойствами. Марка предназначена для литья под давлением, пищевой допуск, подтвержденный сертификатом FDA.

## Характеристики

Применение Тонкостенная упаковка, электрокомпоненты и части промышленного

оборудования, бытовые товары, компаунды на основе полипропилена

Свойства Низкая вязкость / хорошая жесткость/ высокая ударная вязкость/ UL 94 HB

| Характеристики марки                              | Стандарт   | Значение | Ед. Измер. |
|---|------------|----------|------------|
| ПТР (230°C, 2.16 кг)                              | ASTM D1238 | 45.0     | г/10 мин   |
| Плотность   | ASTM D792  | 0.90     | г/см3      |
| Прочность при растяжении                          | ASTM D638  | 280      | г/см3      |
| Модуль упругости                                  | ASTM D790  | 15,000   | кг/см2     |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом (23°C/-10°C) | ASTM D256  | 5.0/4.0  | кг*см/см   |
| Твердость по Роквеллу                             | ASTM D785  | 95       | R-шкала    |
| Температура размягчения под нагрузкой             | ASTM D648  | 120      | °C         |

Приведенные выше значения являются справочными.

## Хранение и использование

Материал следует хранить в сухом состоянии при температуре ниже 40°С и защищать от ультрафиолетового излучения. Если существует потенциальная возможность появления конденсата рекомендуется предварительная сушка. Условия сушки: 80~100°С / 2~4 часа.



