



**SBS**  
**Globalprene 3546**  
**Стирол бутадиен блок сополимер**

**Описание**

Линейный блок сополимер  
Низковязкий  
Высокий предел прочности  
Вторичная переработка

**Применение**

Модификация битумов  
Модификация полимерных материалов  
Производство адгезивов, клеев

Свойства	Метод	Ед.	Среднее значение	Значение
Содержание стирола	D 5775	%	40	38-42
Удельная плотность	D 792	г/см <sup>3</sup>	0.94	NA
Содержание летучих веществ	D 5668	%	0.1	≤ 0.5
Зольность	D 5667	%	0.1	≤ 1.0
Показатель текучести расплава 190 С/ 5 кг	D 1238	г/10 мин	6	3-9
Твердость	D 2240	Shore A	90	88-92

Упаковка: бумажные мешки 20 кг, биг беги 600 кг

Информация, представленная в документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LCY рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталоны. Данные содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

