



КОРА KN333H15

Характеристики марки:

ПА 66, ударопрочная марка

Применение:

автопромышленность

Свойства	Условия испытания	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Физические				
Плотность	23 °С	D792	-	1.1
Усадка при формовании	23 °С	D955	%	1.8~2.2
Показатель текучести расплава		D1238	г/10 мин	
Абсорбция воды		D570	%	1.0
Механические				
Напряжение при растяжении, 3,2 мм	5 мм/мин	D638	МПа	60
Относительное удлинение при растяжении, 3,2 мм	5 мм/мин	D638	%	50
Прочность на изгиб, 3,2 мм	5 мм/мин	D790	МПа	90
Модуль упругости при изгибе, 3,2 мм	5 мм/мин	D790	МПа	2,300
Ударная вязкость образца по Изоду, 6,4 мм (с надрезом)	23 °С -30 °С	D256	Дж/м	490
Твердость по Роквеллу	R- шкала	D785	-	110
Термические				
Температура плавления	20°С/ МИН	D3418	°С	260
Температура тепловой деформации, 1,8 МПа		D648	°С	70
Коэффициент линейного теплового расширения Течение Поперечное течение		D696	10 ⁻⁴ м/м °С	-
Воспламеняемость 0, 8 мм		UL94	Класс Класс	НВ
Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.				

