

PP MH7900

Полипропилен гомополимер

Применение: компаунды для автопромышленности, литье под давлением

Свойства	Стандарт ASTM	Единица измерения	MH7900
Показатель текучести расплава (190 °C/2,16 кг)	D 1238	г/10 мин	150.0
Плотность	D 1505	г/см ³	0.9
Прочность при растяжении	D 638	МПа	37
Удлинение при разрыве	D 638	%	<50
Ударная вязкость по Изоду: с надрезом (23C)	D 256	кг*см/см	3.0
Модуль упругости	D790	МПа	1700
Температура плавления	-	С	150

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

