

АБС SG175

Характеристики марки:

Литье, глянцевая поверхность, с высокой прочностью при растяжении

Свойства		Стандарт	Условия испытания	Ед. измерения	Значение
Механические свойства					
Напряжение при растяжении		D638	50 мм/мин	кг/см ²	500
Модуль упругости при растяжении		D638	1 мм/мин	кг/см ²	-
Относительное удлинение при растяжении		D638	50 мм/мин	%	-
Относительное удлинение при разрыве		D638	50 мм/мин	%	20
Прочность на изгиб		D790	15 мм/мин	кг/см ²	800
Модуль упругости при изгибе		D790	15 мм/мин	кг/см ²	26,500
Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом)		D256	1/4, 23 °С 1/4, -30 °С 1/8, 23 °С 1/8, -30 °С	кг см/см	20 8 23 8
Твердость по Роквеллу		D785	Шкала R	-	110
Температурные свойства					
Температура тепловой деформации	18,5 кг/см ² , 1/4	D648	Отпущенный Неотпущенный Отпущенный Неотпущенный	°С	-
	4,6 кг/см ² , 1/4				86 - -
Температура размягчения по Вика		D1525	5 кг, 50 °С/ч	°С	94
Горючесть		UL94	1/8 1/10 1/16	Класс	НВ - НВ
Физические свойства					
Плотность		D792	-	-	1.05
Усадка при формовании		D955		%	0.4~0.7
Показатель текучести расплава		D1238	220°С/10 кг	г/10 мин	33.00

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LG Chem. рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

