

EM538

Модификатор ударопрочности для инженерных пластиков

Описание

Бутадиеновый каучук с высокой ударопрочностью

Применение

ПК сплавы (ПК, ПК/АБС, ПК/ПБТ) и др.

Характеристики		Ед. изм. Спецификация		Стандарт
Внешний вид		Белый порошок		
Насыпная плотность	Aerated	г/см ³	Мин. 0.25	ASTM D1895
Размер частиц	#10 меш	вес %	Макс. 3.0	ASTM D1921
Летучие вещества		вес %	Макс. 1.0	ISO 1625
Примеси		шт	Макс. 3	LSY-QB-KD005
Ударная вязкость по Изоду	23 °C	1/4"	Мин. 50	ASTM D256
		1/8"	Мин. 60	
		1/4"	Мин. 10	
	30°C	1/8"	Мин. 40	

