



**SIS**  
**Globalprene 5516**  
**Стирол изопрен блок сополимер**

**Описание**

Линейный блок сополимер  
Триблок и диблок сополимер  
Низковязкий

**Применение**

Клеи, герметики, адгезивы  
модификация пластиков.

| Свойства                                   | Метод  | Ед.      | Среднее значение | Значение |
|--|--------|----------|------------------|----------|
| Содержание стирола                         | D 5775 | %        | 16               | 15-17    |
| Диблок                                     | D 5296 | %        | 25               | <30      |
| Удельная плотность                         | D 792  |          | 0.93             | N/A      |
| Содержание летучих веществ                 | D 5668 | %        | 0.14             | ≤ 0.5    |
| Зольность                                  | D 5667 | %        | 0.7              | 0.5-1    |
| Показатель текучести расплава (190 C/5 кг) | D 1238 | г/10 мин | 9                | 6-12     |
| Вязкость раствора, 25 % в толуоле/25 C     | D 2196 | CP       | 1000             | 800-1200 |

Упаковка: бумажный мешок 20 кг  
1000 фунтов бумажная коробка  
Супер мешок 600 кг

Информация, представленная в документе, имеет исключительно справочный характер. Производитель LCY рекомендует проводить все необходимые испытания и анализы в соответствии с целями и назначением материала, а также в зависимости от производимого конечного изделия и предъявляемым к нему требованиям. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталоны. Данные содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

