



СЫРЬЕ ДЛЯ РТИ

ЛАТЕКСЫ

ХЛОРОПРЕНОВЫЙ ЛАТЕКС (СР ЛАТЕКС)

Параметр /марка	SNL511A	SNL5042	SNL403-A	SNL404G	CRL 50 LK
Содержание твердого вещества, %	50	50	41	41	48
Удельный вес, г/см ³	1,1	1,1	1,08	1,08	-
Вязкость по Брукфильду (в толуоле 10%)	10-40	10-50	10-40	10-40	10-40
Поверхностное натяжение (дин/см)	45	45	45	45	35
РН	12	12	11	11	-

