



СЫРЬЕ ДЛЯ РТИ

ЛАТЕКСЫ

НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС (ИМПОРТ)

Параметр / марка	HA	LA	PVL / GIVUL LR
Содержание твердого вещества, %	62	62	60,5
Содержание сухого каучука, %	60	60	-
Другие твердые компоненты, %	1,4	1,5	-
Механическая стабильность, с	1300	960	1500
Кислотное число	0,5	0,7	0,7
РН	10,66	10,01	11

