



MARPOL EVA 1802

Этилен Винил Ацетат

Свойство	Значение	ASTM
Индекс текучести расплава (г/10 мин)	2.0	D 1238
Содержание винил ацетата	18 %	D 882
Прочность при пределе текучести (psi)	MD 5940 TD 4390	D 882
Прочность на растяжении при разрыве (psi)	MD 679 TD 624	D 882
Удлинение при пределе текучести (%)	MD 410 TD 563	D 882
Удлинение при разрыве (%)	MD 9 TD 9	D 882
Испытание падающим стержнем на удар, F (g)	600	D 1709
Хрупкость при низких температурах, °C	<-76	D 746
Теплостойкость по Вика, °C	65	D 1525
Твердость, Шор А	91	D 2240

Информация, указанная в таблице, носит исключительно информационный характер

