

Пластификатор ДИНФ

(Диизононилфталат)

№	Параметр	Ед. изм.	Значение	Стандарт
1	Цвет	АРНА	10	JIS K 6751
2	Кислотное число	КОН мг/г	0.007	JIS K 6751
3	Объемное сопротивление	Ом*см (30 ⁰ С)	6.0*10 ¹¹	JIS K 6751
4	Удельный вес	(20/20 ⁰ С)	0.975	JIS K 6751
5	Кислотное число (после нагревания)	КОН мг/г	0.030	JIS K 6751
6	Коэффициент преломления	Nd25	1.485	JIS K 6751
7	Тепловые потери	Wt%	0.055	JIS K 6751
8	Содержание эфира	Wt%	99.7	GC

Физические свойства

№	Параметр	Ед. изм.	Спецификация	Стандарт
1	Молекулярный вес		419	/
2	Температура кипения	⁰ С	252	@ 760 мм рт. ст
3	Температура замерзания	⁰ С	-48	/
4	Температура вспышки	⁰ С	201	/
5	Вязкость при 20 ⁰ С	Ср	76	ASTM D445