



СЫРЬЕ ДЛЯ РТИ

КАУЧУКИ

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК (ИМПОРТ)

Параметр / марка	RSS-1	SVR-3L	SVR-10
Зольность, %	0,3	0,18	0,6
Содержание летучих компонентов, %	0,25	0,22	0,8
Содержание азота, %	0,32	0,37	0,6
Начальная пластичность Уоллеса, %	47,5	48,3	30
Индекс сохранения пластичности (P30/P0)*100%	81	85	50

