



Прозрачное вяжущее для производства цветного асфальтобетона Sealoflex Color

Применение: производство цветного асфальта.

Применяется в асфальтобетонной смеси в сочетании с пигментом желаемого цвета

Физико-химические свойства

Свойства	Метод испытания	Значение
Глубина проникания иглы при 25 °С, мм ⁻¹	EN 1426/ASTM D5	70-100
Температура размягчения по КиШ, °С	EN 1427/ASTM D36	50-56
Температура хрупкости по Фраасу, °С	EN 12593: 1999	≤-10
Эластичность при 25 °С, %	EN 13398/ASTM D6084	>70
Вязкость при 135 °С, мПа·с	EN 13702-2/ASTM D402	400-600
Температура вспышки, °С	EN ISO 2592/ASTM D92	>230

Примечание. Показатели предназначены только для выбора материала. Данные значения не должны интерпретироваться и использоваться, как технические требования.

